

# LM-0635,0636

# リチウムカルシウムグリース

## 特徴

LM-0635, LM-0636リチウムカルシウムグリースは、基油に精製鉱油、増ちょう剤にカルシウム石けん、リチウム石けんを特殊な方法で配合し、各種添加剤を配合した、リチウム相当グリースです。

これまでのリチウムグリースと同じように使用頂けます。

## カルシウムグリースと比較して

1. 耐熱性に優れる
2. 機械的強度に優れる
3. 耐久性に優れる

## 用途

1. 自動車部品
2. 各種ベアリング
3. 産業機械
4. 建設機械



# LM-0635,0636

# リチウムカルシウムグリース

## 仕様

試験項目	試験条件	単位	LM-0635	LM-0636
			リチウムカルシウムグリース	
外観			淡褐色グリース状	
混和ちょう度	25℃		278	
滴点		℃	170	
銅板腐食	100℃, 24h		合格	
蒸発量	99℃, 22h	mass%	0.55	
離油度	100℃, 24h	mass%	0.8	
酸化安定度	99℃, 100h	kPa	45	
水洗耐水度	79℃, 1h	mass%	2	
高速四球試験 融着荷重	1800rpm, 10s	N	1960	
使用温度範囲		℃	-15 ~ 120	
荷姿			420ml*20	16kg

## 弊社グリースエアゾールとの比較表



◎リチウムカルシウムグリースは、リチウムグリースと同じように使用頂けます。  
コストパフォーマンスに優れた製品になります。